

防寒×耐切創

防寒性と作業性を両立

カットレベルDの高い耐切創性

タッチパネル対応

ゲージ数

18

耐切創
レベル

D



■ 防寒ナイロン裏地

■ 掌からナックル部までカバーする撥水コーティング



対流冷気試験

EN511



1XX

試験方法 体温相当に温めた手型に手袋を被せ、冷風に対して温度を維持するのに必要な電力を測定。

評価方法 必要な電力量から算出された値によって、1～4のレベルで評価。

表示 ピクトグラムが一番左に1～4の数値を表示。未測定の場合はXで表示。


保温性レベル 低い ← → 高い

保温性 (ITR)	0.10 ≤	0.15 ≤	0.22 ≤	0.30 ≤
レベル	1	2	3	4

冷気を一定の風速で吹き付け (約4m/s)



体温相当に温めた手型 (約30～35℃)



製品コード	サイズ	全長	手のひら周り	中指長さ
4150216	M	27.0cm	22.0cm	9.0cm
	L	28.0cm	23.0cm	9.5cm
	LL	29.0cm	24.0cm	10.0cm

■ 素材: 本体 / HPPE・ナイロン・スバンデックス
裏地 / ナイロン
コーティング / ニトリルゴム

■ 仕様: 裏地付き
■ 入り数: 1箱60双 (5双×12束)
■ 出荷単位: 5双
■ 包材: 紙ヘッダー

EN388 保護手袋の機械的物性強度

EN388



4X42D

	弱い	←	→	強い
耐摩耗レベル	1	2	3	4 最高レベル
耐切創レベル (回転試験) .. 参照不可	X	1	2	3 4 5
耐引き裂きレベル	1	2	3	4 最高レベル
耐突き刺しレベル	1	2	3	4
耐切創レベル (TDM試験)	X	A	B	C D E F

※数値は測定データに基づく参考値であり、保証値ではありません。

株式会社 シモン

東京都中央区日本橋茅場町3-3-1 〒103-0025
<https://www.simon.co.jp>

●製品に関するお問合せ先
弊社ホームページのお問い合わせフォームにて承っております。
下記URL、または右のQRコードよりアクセスしてください。
※通信料はお客様のご負担となります。
<https://www.simon.co.jp/contact>

